


POSICLIC 30

Dalles et Lames PVC clipsables



Classification	Normes	Unités	
Norme produit			NF EN ISO 10582
Classement Européen	NF EN ISO 10874		23-31
Caractéristiques	Normes	Unités	
Format	EN ISO 24342	cm	Lame : 18,00 x 122,00 cm Dalle : 30,00 x 60,00 cm
Epaisseur totale	EN ISO 24346	mm	4,20 mm
Epaisseur couche d'usure	EN ISO 24340	mm	0,30 mm
Teneur en agent liant	ISO 10582	type	I
Poids total	EN ISO 23997	g/m ²	7,980 g/m ²
Performances	Normes	Unités	
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	EN ISO 23999	%	< 0,10 %
Incurvation	EN ISO 23999	mm	< 2 mm
Réaction au feu	EN 13501-1	classe	B _f -s1
Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	mm	0,04 mm
Conductivité thermique	EN 12667	m ² .K/W	0,0218, convient au plancher chauffant
Résistance électrique	EN 1081	ohm	> 10 9 Ω
Accumulation charges électrostatiques	EN 1815	kV	<2 kV, Antistatique
Rectitude des arêtes et de l'équerrage	EN ISO 24342	mm	≤ 0,25 mm
Glissance (coef.)	EN 13893	classe	DS (μ ≥ 0,30)
Efficacité acoustique (bruit de choc: ΔL _w)	EN ISO 717-2	dB	23 dB avec sous-couche SECURA LVT CLIC SMART
Résistance à la chaise à roulettes	ISO 4918:2009	cycle	25 000 cycles (sans dommage)
Solidité des couleurs à la lumière	EN ISO 105-B02	Degré	> 6
Traitement de surface			Oui
Chauffage par le sol	EN 12524	Degré	Compatible plancher chauffant (max.27°)
Environnement	Normes	Unités	
Emissions dans l'air : TVOC (28 j)	ISO 16000-6	μg/m ³	A+
Formaldéhyde à 28 jours	ISO 16000-3	μg/m ³	Non détecté
REACH (règlement européen)			Conforme à la Norme en vigueur REACH 1907/2006/CE
Description			
Description du produit			Revêtement de sol 100% PVC vierge hétérogène en lame, et en dalle. Le CLIC 30 est doté d'un système de clipsage : UNICLIC® (clic angulaire sur les grands et petits côtés)
Conseils d'utilisation			Habitat Intensif, Commercial Modéré
Garantie			10 ans en usage résidentiel (selon conditions)
Conditionnement			Lames 18,00 x 122,00 cm - Carton de 12 lames = 2,64 m ² Dalles 30,00 x 60,00 cm - Carton de 12 dalles = 2,16 m ²
Mise en œuvre			Support plan, lisse, sec et sain. Enduit de lissage classé P3 ≥ 100m ² ou ≥ 10 ml : Joint de fractionnement obligatoire
Conseils d'entretien			Lavage à la serpillière à l'aide d'un détergent neutre. Nettoyage quotidien au balai ou à l'aspirateur. Proscrire embouts et roulettes en caoutchouc



DOP-12_PVC_2017_0014
EN 14041 : 2004



Norme NF EN ISO 10582

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)