

## NAE IMPRESS

IMPRESSION ET SOUS-COUCHE OPACIFIANTE A BASE DE RESINE  
ALKYDE VEGETALE EN PHASE AQUEUSE ET DE COMPOSANTS  
RENOUVELABLES

Fiche N° 1204 – SSC 01  
OCTOBRE 2014



**CLASSIFICATION :** AFNOR NF T 36-005 : famille 1, classe 4a

**DEFINITION :** Peinture d'impression et sous-couche opacifiante pour murs et plafonds en matériaux usuels du bâtiment, formulée à partir d'une résine alkyde végétale en émulsion aqueuse à 95% biosourcée et en majeure partie de composants renouvelables et naturels.

**DESTINATION :** A l'intérieur sur fonds traditionnels du bâtiment (plâtre, plaque de plâtre à épiderme cartonné, ciment et enduit hydraulique de pH <9, bois et dérivés non tanniques...) nus ou revêtus d'anciennes peintures adhérentes en bon état.

**PROPRIETES :**

- Pénétrante et adhérente, de bonne opacité, bon pouvoir garnissant
- Très faible taux de C.O.V (<1g/litre), respectueuse de critères de développement durable.

**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :**

<b>Liant :</b>	Résine alkyde végétale en émulsion aqueuse
<b>Aspect :</b>	Mat légèrement velouté
<b>Couleur :</b>	Blanc
<b>Extrait sec :</b>	61,7 ± 2 % pondéral, 44,2 ± 2 % volumique
<b>Densité :</b>	1,45 ± 0,03
<b>Rendement :</b>	10 à 12 m <sup>2</sup> /L variable selon la nature et l'état des fonds
<b>Séchage :</b>	Hors poussières : 30 minutes*
	Sec : 1 heure*
	Recouvrable : 6 heures*

*\* temps de séchage allongés par temps froid et humide*

**CARACTERISTIQUES D'APPLICATION :**

<b>Application :</b>	En 1 couche
<b>Matériel d'application :</b>	Brosse, rouleau polyester tissé 12mm ou polyamide méché 12mm, pistolet
<b>Conditions d'application :</b>	Température > 8°C. Taux d'hygrométrie < 65 %
<b>Dilution :</b>	Prêt à l'emploi à la brosse ou au rouleau sur fonds non absorbants ou peints. Dilution jusqu'à 5% d'eau sur boiserie, fonds poreux très absorbants ou en application pistolet.
<b>Nettoyage du matériel :</b>	Eau savonneuse immédiatement après utilisation. Le matériel d'application peut avoir un résidu huileux. Il est nécessaire de le nettoyer à l'eau savonneuse.

## PREPARATION DU SUPPORT :

Les supports doivent être conformes aux DTU les concernant et au **DTU n° 59.1** notamment. Reconnaissance préalable nécessaire afin de déterminer la préparation des supports.

Ils devront être sains, cohérents, propres et secs.

Il conviendra notamment :

- de nettoyer toutes traces de salissure.
- d'éliminer les parties cloquées, écaillantes, non adhérentes par brossage, grattage, ponçage...
- de dégraisser au diluant **DAF 310** certaines essences de bois (par exemple Doussié, Merbau, Niangon, teck),
- de dépolir les surfaces brillantes (PVC dur) ou anciennes peintures brillantes et satinées par ponçage.

---

## INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

**Classe de transport :** Non soumis aux prescriptions de l'ADR (réglementation pour le transport des marchandises dangereuses par route).

**Conditionnement :** 12L et 3L

**Stockage :** 12 mois en bidon d'origine fermé. A l'abri du gel

**Hygiène et sécurité:** Consulter la fiche de données de sécurité disponible chez le distributeur sur CD ROM et sur le site [www.unikalo.com](http://www.unikalo.com)

**Classement Européen :** Catégorie A / Sous-catégorie **g**

(selon directive 2004/42/CE)

**Valeur limite UE de C.O.V. :** Pour sous-catégorie **g** 30 g/l (2010)

**C.O.V. max. de ce produit :** 1g/l.

Date d'édition : 07/10/14	Date de modification : 07/10/2014	<b>01SSC</b>
Annule et remplace les versions précédentes.		
Avant toute mise en œuvre, veuillez vérifier qu'il s'agit de la dernière édition.		

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.